

# **CEBOND C3 (Multi Gesso)**

## 일액형 다용도 프라이머

CEBOND C3(Multi Gesso)는 합성 아크릴&실리콘 수지와 충전재로 구성되어 있어 접착력과 내수성이 우수한 다용도 접착 프라이머로 별도의 혼합이 필요없이 개봉 후 바로 사용이 가능하며, 빠른 건조 속도로 후속 공정이 빠르게 진행될 수 있습니다.

#### ● 용 도

- -. 콘크리트면, 콘크리트 블록, 벽돌, 시멘트계 모든 타일의 모체와의 접착력 증대를 위한 다용도 프라이머
- -. 기존 타일면, 테라죠, 유리질, 우레탄 금속, 페인트 표면, 에폭시 등 비흡수면 사용 가능

#### ● 특 성

- -. 뛰어난 접착력, 내수성과 내구성이 우수
- -. 낮은 평활한 하지의 접착력 향상
- -. 일액형 제품으로 붓이나 롤러로 쉽게 시공이 가능

#### ● 사용 방법

- -. 하지는 깨끗하고 건조해야 하며 기름, 윤활유 등의 이물질을 제거합니다.
- -. 롤러나 붓을 사용하여 하지에 시공합니다.
- -. 건조가 완료된 후에 후속 공정을 진행합니다. (건조시간은 20~60분이며, 하지면에 따라 다소 차이가 있습니다.)
- -. 작업 도구는 제품이 마르기 전에 물로 세척이 가능합니다.
- -. 사용 후 남은 제품은 밀봉 보관 후 재사용이 가능합니다.
- -. 표준 사용량 : 0.2~0.3kg/m²

#### ● 주의 사항

- -. 보관 및 시공은 직사광선을 피하고 5℃~35℃에서 사용하여 주십시오.
- -. 보관시 동해를 입지 않도록 절대 주의하십시오.
- -. 사용 전에 충분히 잘 저어서 사용하십시오.
- -. 개봉한 제품은 밀봉하여 보관하십시오.

## ● 제품 정보

제품명	: CEBOND C3(Multi Gesso)
성상	: 회색의 점성이 있는 페이스트 형태
비중	: 1.4~1.6 g/cm³
점도	: 50,000 ~ 80,000 mpa·s
рН	: 8 ~ 10
고형분 함량	: 70~80%
시공가능 온도	: 5℃~35℃
시공도구	: 붓, 롤러 등
시공 완료 후 타일 시공 가능 시간	: 4시간

## ● 보관

직사광선을 피하고 밀봉한 상태로 12개월이며, 5℃~35℃의 상온에서 동절기에 얼지 않도록 보관하여야 합니다.