



## TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (052)220-3000 FAX (052)220-3001

성적서번호 : TAK-2024-031261

접 수 일 자 : 2024년 02월 21일

대 표 자 : 전명상

시험완료일자 : 2024년 04월 15일

업 체 명 : (주)삼성하우징

주 소 : 울산광역시 울주군 웅촌면 은현공단1길 28

시 료 명 : 탄성줄눈(CEBOND COLORFLEX TECH)

## 시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
압축강도(1일)	MPa	-	20.6	KS L 1592 : 2021(준용)
압축강도(28일)	MPa	-	30.9	KS L 1592 : 2021
흡수율	%	-	1.6	KS L 1592 : 2021
길이변화율	%	-	0.1	KS L 1592 : 2021
보수율	%	-	84	KS L 1592 : 2021

- 배합비(무게비) = 분말 : 물 = 100 : 25

- 본 성적서는 시험결과 오기로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2024년 06월 17일)

- 용 도 : 공급원승인용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지([www.ktr.or.kr](http://www.ktr.or.kr)) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

원본대조필



Bae Sang Jin

작성자 : 배상진

Tel : 032-570-9659

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2024년 04월 15일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code