

# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT13-90506
2. 의뢰자
  - 업체명 : (주)삼성하우징
  - 주소 : 울산 울주군 웅촌면 은현리 49-20
  - 의뢰일자 : 2013.09.09
  - 시험발급일 : 2013.11.12
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : 하드너
5. 시험방법
  - (1) 주택공사 표준 시방서 31350 : 2010


## 6. 시험결과

1) 하드너

시험항목	단위	시험방법	시험결과
압축강도	N/mm <sup>2</sup>	(1)	66.6
접착강도	N/mm <sup>2</sup>	(1)	1.4(밀판파손)
마모감량	mg	(1)	913


※ 배합비(질량비) : [분말 : 물 = 100 : 13]

--- 이 하 여 백 ---



확인	작성자 성명	박헌일		기술책임자 성명	조병영	
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

한국건설생활환경시험연구원



에너지환경사업본부 : 363-883 충청북도 청원군 오창읍 양청리 654-1 043-210-8990  
 결과문의 : 건축환경재료센터 ☎ (043)210-8943

